

Fiche technique

Permo® light

Ecran de sous-toiture à haute perméabilité à la vapeur d'eau



Domaine d'application

Permo® light, l'écran de sous-toiture universel, d'une exceptionnelle perméabilité à la vapeur d'eau, est particulièrement adapté à l'utilisation sur toits pentus ventilés. Permo® light est un complexe de 3 couches 100% polyoléfine, entièrement recyclable. La véritable membrane de fonction, un film PE à perméance élevée, se trouve protégé sous un voile non tissé résistant à la déchirure et aux rayons UV. La face inférieure doublée d'un voile non tissé de protection, garantit également sur voligeage une pose facile et en toute sécurité. Permo® light bénéficie d'un Avis Technique favorable du CSTB n° 5/05-1837. Prière de respecter les prescriptions de pose Klöber. En matière de sécurité au feu, l'écran Permo® light n'est pas destiné à constituer la face plafond de locaux occupés en bâtiment d'habitation ou dans les établissements recevant du public. (cf avis technique)

Fiche technique

Composition	complexe de 3 couches 100 % polyoléfine, traitement hydrophobe
Couleur	gris/blanc
Poids au m ² environ	145 g/m ²
Valeur s_d selon EN 12572 climat C	$s_d = 0,03 \text{ m}$
Perméance à la vapeur d'eau selon EN 12572	28 mg/m ² h.Pa
Résistance à la traction selon EN 12311-1	275 x 230 N/5 cm, classement R2 (SNEST), pose à entraxe 60 cm
Résistance à la déchirure au clou, EN 12310-1	170 N x 185 N
Imperméable à l'eau, selon EN 1928 classe W1	(> 3000 mm H ₂ O)
Classement au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Exposition à des températures allant de	-40 °C / 80 °C
Résistance directe aux intempéries	8 jours selon recommandations du SNEST
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Surface du rouleau	75 m ²
Quantité par palette	1500 m ²
Poids du rouleau environ	11,5 kg
Numéro d'article	KU 0043

Sous réserve de modifications 03/07

KLÖBER
Accessoires professionnels
pour toitures



Syndicat National des
Ecrans de Sous-toiture

Klöber France Sàrl
70, Allée de la Robertsau
F-67000 Strasbourg
Tél. +33 (0)39 0/22 12-21
Fax +33 (0)39 0/22 12-29
www.kloeber.fr
info@kloeber.fr