

# Pin maritime

France



## UTILISATIONS

Baguettes et moulures • Charpente • Emballages  
• Contreplaqué • Menuiserie intérieure • Menuiserie extérieure • Lambris • Parquet • Placage.

## APPELLATIONS / ASPECT

Nom commercial	Pin maritime
Nom scientifique	<i>Pinus Pinaster</i>
Couleur de référence	Jaune orangé à brun rouge
Remarque aspect bois	Souvent assez résineux, odeur de térébenthine
Texture	Grain moyen à grossier
Fil	Droit

## DURABILITÉ

Densité Moyenne	0,53g/cm3
Résistance naturelle aux champignons de pourriture	Moyennement à faiblement durable (3 à 4)
Résistance naturelle aux insectes	Durable
Résistance naturelle aux termites	Sensible
Classe de risque sans traitement	1, 2, 3
Classe de risque avec traitement	1, 2, 3, 4

## FINITION

Aptitude à la finition	Bonne
Remarques sur la durabilité et la finition	Parfois résineux, gène le vernissage ou la peinture

## MISE EN ŒUVRE ET TRANSFORMATIONS

Sciage	Facile
Séchage	Rapide et facile
Usinage	Facile
Cintrage	Collage assez facile (résineux)
Collage	Collage assez facile (résineux)
Clouage	Facile
Placage	déroulage avec étuvage